

## DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek Produktdatenblatt



### Funktion

DACHPROTECT EPDM Dachbahnen werden vollflächig lagesicher auf dem jeweiligen geeigneten Untergrund verklebt.

Der wasserlösliche DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek kann sowohl im Kontakt- als auch im Nassklebverfahren angewendet werden. Für das Kontaktklebeverfahren eignen sich diffusionsdichte Untergründe (z. B. PUR/PIR-Dämmung, PVC-Lamine). Das Nassklebverfahren ist auf allen saugfähigen Untergründen (z. B. Holzschalungen, OSB und Mehrschichtplatten) möglich.

### Beschreibung

Der DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek ist ein wasserbasierter Kleber auf Acrylat-Basis und lösemittelfrei. Sein Aussehen ist weiß, die Konsistenz ist flüssig. Das Aufbringen des Klebers erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle. Die Dachbahnen lassen sich mithilfe des Klebers schnell und einfach verkleben. Im Nassklebverfahren sind Korrekturen möglich. Die Aushärtung des Produktes ist witterungsabhängig und beträgt durchschnittlich 12 bis 24 Stunden.

Kanister: 2 Liter; 3 Liter; 5 Liter; 10 Liter; 20 Liter

### Verbrauch

Der Verbrauch beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes im Nassklebverfahren 0,15 bis 0,2 Liter/m<sup>2</sup> und im Kontaktklebeverfahren 0,3 bis 0,5 Liter/m<sup>2</sup>.

Die Angaben zum Verbrauch sind Durchschnittswerte und können aufgrund unterschiedlicher Dämmmaterialien, Dach- oder Wandkonstruktionen variieren. Die Werte sollten jedoch nicht über- oder unterschritten werden, um negative Auswirkungen auf das Ergebnis zu vermeiden.

### **Lagerung**

Der DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek ist trocken, frostfrei und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C zu lagern. Er darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

### **Haltbarkeit**

Bitte beachten Sie die Angabe zur Haltbarkeit auf dem Etikett. Ungeöffnet und unter den oben genannten Lagerbedingungen: bis 3 Monate nach Lieferdatum. Nach Anbruch sollte der Kleber bis zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit verarbeitet werden.

### **Verarbeitungshinweise**

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek sowie dem DACHPROTECT HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM und dem Verarbeitungsvideo unter <<https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe>>

### **Sicherheitshinweise**

Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt DACHPROTECT EPDM Flächenkleber BlueTek.