



Produktdatenblatt

EPDM Flächenkleber BlueTek



Anwendung

EPDM Dach- und Abdichtungsfolien werden vollflächig lagesicher auf dem jeweiligen geeigneten Untergrund verklebt. Der wasserlösliche EPDM Flächenkleber BlueTek kann sowohl im Nass- als auch im Kontaktklebeverfahren angewendet werden. Das Nassklebeverfahren eignet sich für alle saugfähigen Untergründen (z. B. Holzschalungen, OSB und Mehrschichtplatten). Das Kontaktklebeverfahren eignet sich für diffusionsdichte Untergründe (z. B. PUR/PIR-Dämmung, PVC-Lamine).

Beschreibung

Der EPDM Flächenkleber BlueTek ist ein wasserbasierter Kleber auf Acrylat-Basis und lösemittelfrei. Sein Aussehen ist weiß, die Konsistenz ist flüssig. Das Aufbringen des Klebers erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle. Die Dach- und Abdichtungsfolien lassen sich mithilfe des Klebers schnell und einfach verkleben. Im Nassklebeverfahren sind Korrekturen möglich. Die Aushärtung des Produktes ist witterungsabhängig und beträgt durchschnittlich 12 bis 24 Stunden.

Produkteigenschaften

Kanister: 2 Liter; 3 Liter; 5 Liter; 10 Liter; 20 Liter (2x10 Liter)

Kleber: wasserbasierter Flächenkleber auf Acrylat-Basis

Farbe: weiß

Verarbeitungstemperatur: > 5 °C über 24 Stunden

Lagertemperatur: > 5 °C

Haltbarkeit: 6 Monate ab Lieferdatum



Reichweite und Verbrauch

Der Verbrauch beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes im Nassklebverfahren 0,15 bis 0,20 Liter/m² und im Kontaktklebverfahren 0,30 bis 0,50 Liter/m².

	BlueTek 2L	BlueTek 3L	BlueTek 5L	BlueTek 10L	BlueTek 20L
Nassklebverfahren	10 - 13 m ²	15 - 20 m ²	25 - 33 m ²	55 - 66 m ²	100 - 133 m ²
Kontaktklebverfahren	4 - 6,5 m ²	6 - 10 m ²	10 - 16 m ²	20 - 33 m ²	40 - 66 m ²

Die Angaben zum Verbrauch sind Durchschnittswerte und können aufgrund unterschiedlicher Dämmmaterialien, Dach- oder Wandkonstruktionen variieren. Die Werte sollten jedoch nicht über- oder unterschritten werden, um negative Auswirkungen auf das Ergebnis zu vermeiden.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise EPDM Flächenkleber BlueTek sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter <https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos>.

Sicherheitshinweise

Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt EPDM Flächenkleber BlueTek.