

## Wartungsweg Produktdatenblatt



### Beschreibung

Der DACHPROTECT Wartungsweg wird auf glatten Untergründen wie EPDM-Folie eingesetzt, um bei Instand- und Wartungsarbeiten bei Einrichtungen am Dach sicher über das Dach gehen zu können. Die Rutschgefahr auf nasser EPDM-Folie wird durch den rutschfesten Wartungsweg aus Gummi-Granulat minimiert.

### Verarbeitung

Untergrund reinigen und das doppelseitige HSS-Dichtband (2,5 cm oder 5 cm) auf den Untergrund kleben und mit einer Andrückrolle festrollen. Wartungsweg auf das doppelseitige Dichtband legen und wieder mit einer Andrückrolle andrücken.

### Technische Daten

Eigenschaften	Spezifikationen	Einheit	Methode
Spezifisches Gewicht	700 – 840	Kg/m <sup>3</sup>	ISO 845
Zugfestigkeit	> 500	kPa	ISO 1798
Reißdehnung	> 50	%	ISO 1798
Mittl. Theoretische Wärmeleitzahl	0,1400	W/mK	ISO 8302
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80	°C	-
Brandklasse/Klassifizierung (≥ 6 mm)	E	-	DIN EN 13501-1 DIN EN ISO 11925-2